

MONARPLAN® D

Hydroizolačná strešná fólia



Popis výrobku:

Monarplan® D je homogénna hydroizolačná strešná fólia na báze P-PVC (polyvinylchlorid), vyrábaná špičkovou výrobnou technológiou bez nosnej vložky.

Rozmery

Hrúbka: 1,5 mm

Šírka: 0,75 - 1,5 m

Dĺžka kotúčov: 15 m

Farba:

vrchná strana - šedá / RAL 7001 /

spodná strana - šedá / RAL 7001 /

Použitie:

- Monarplan® D je určený ako doplnkový produkt pre spracovanie a vytváranie detailov na strechách s PVC fóliou
- Monarplan® D je zváraný horúcim vzduchom k strešnej hydroizolačnej fólii

Dokumentácia /certifikáty:

Výrobok zodpovedá norme STN EN 13956 - Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech.

Balenie, doprava a skladovanie:

Balenie

Fólia je balená v kotúčoch, ktoré sú uložené na drevených paletách. Palety sú zabelené v PE fólii a stiahnuté páskami.

Doprava a skladovanie

Fólia musí byť skladovaná v originálnych obaloch, vo vodorovnej polohe, chránená proti mechanickému poškodeniu, priamemu slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom. Odporúčaná teplota skladovania je medzi 0 °C a 30 °C. Fólia by mala byť prepravovaná v krytých dopravných prostriedkoch v originálnych obaloch.

Identifikácia výrobku

Vo vnútri kotúča a na každom obale palety je identifikačný štítok so všetkými potrebnými údajmi o produkte vrátane výrobného čísla.

MONARPLAN® D

Hydroizolačná strešná fólia



Výhody:

- Perfektná zváratel'nosť
- Výborná flexibilita pri nízkej teplote
- Ľahká spracovateľnosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Trvanlivosť
- Recyklovateľný materiál

Aplikácia:

Fólia je určená pre spracovanie a vytváranie detailov na strechách s hydroizolačnou fóliou Monarplan. Montáž sa vykonáva zváraním k podkladnej hydroizolačnej fólii horúcim vzduchom. Parametre zvárania sa určujú individuálne na stavbe v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok a overujú sa vykonávaním skúšobných zvarov. Pre zváranie sa používajú iba ručné alebo automatické zváracie prístroje určené pre zváranie hydroizolačných fólií.

Výrobok môžu aplikovať iba montážne firmy s platným osvedčením o absolvovaní školenia na prácu s daným materiálom, v súlade s Technologickým predpisom pre aplikáciu hydroizolačného systému Monarplan.

Vodotesnosť aplikovaného strešného systému musí byť preskúšaná vždy po jeho dokončení v súlade s požiadavkami zákazníka.

Chemická odolnosť:

Fólia Monarplan® D nesmie byť v priamom kontakte s:

- asfaltom, olejom, benzínom, dechtom a izolačnými doskami z EPS

V prípade iných chemikálií je potrebné kontaktovať technické oddelenie ICOPAL (techservis@icopal.com)