

SILVER PRIMER SPEED SBS

CHARAKTERISTIKA

Strieborný antikoročný rýchloschnúci asfaltový lak modifikovaný SBS kaučukom, spája vlastnosti reflexného laku a penetračného náteru. Je určený na regeneráciu, obnovenie a konzervovanie rôznych povrchov. Vytvára strieborný dekoratívny povrch so zvýšenou odolnosťou proti starnutiu a zároveň tenkú hydroizolačnú vrstvu.

POUŽITIE

Používa sa na penetráciu a lakovanie vrchných povlakov strešných krytín z asfaltovaných pásov, plechu, eternitu a asfaltových vlnitých dielcov, ďalej betónových, ocelových a liatinových podkladov. Je vhodný na ochranu a regeneráciu zostarnutých a popraskaných asfaltovaných pásov, skorodovanej plechovej krytiny, strešných eternitových dielcov, popraskaných a znečistených betónových prvkov, rôznych nových betónových prvkov, kovových oplotení, pletív a stĺpov a korodujúcich nádrží na vodu a nebezpečných látok. Výnimočné technické parametre výrobku zaručujú vynikajúcu penetráciu aj pri jeho aplikácii len v jednej vrstve a vytvorenie strieborného reflexného povrchu odrážajúceho až 60 % slnečného žiarenia.

Nanáša sa v studenom neriedenom stave na čistý, suchý a odmastený podklad štetcom, kefou, alebo valčekom. Aplikácia výrobku je možná aj striekaním.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosť	Jednotka	Hodnota
Hustota pri 20°C	g/cm ³	0,92
Obsah riedidla	%	≥ 40
Obsah popoľa	%	0
Bod vzplanutia	°C	> 60
Bod mänutia asfaltovej vrstvy po odparení rozpúšťadla	°C	≥ 90
Doba schnutia pri 23 °C a 55% rel. vlhkosti	h	≤ 8
Teplota spracovateľnosti,	°C	≥ - 5
Spotreba, inf.	l/m ²	0,08 - 0,28

BALENIE

Balenie - plechovky	l	5 a 17,5
Počet plechoviek na palete	kus	96 a 33
Hmotnosť plechovky, inf.	kg	5 a 17,5
Hmotnosť palety, inf.	kg/pal	520 a 620

C_{SK} CERTIFIKÁT:

Technické osvedčenie TO – 08/0172

Protokol o skúške č. 70 05 0093 a 70 05 0093-1.