

ICOPAL UNIVERSAL SA

STN EN 13707

CHARAKTERISTIKA

POCB hydroizolačná fólia na kombinovanej (sklo + polyester) nosnej vložke, na hornom povrchu s jemnou polypropylénovou fóliou, na spodnom povrchu so samolepiacou úpravou. Univerzálne použiteľná hydroizolačná fólia vhodná na novostavby a rekonštrukcie striech. Používa sa na podklady ako EPS polystyrén alebo betón, plnoplošne nalepením spodnou samolepiacou stranou fólie. Pričný a pozdĺžny spoj sa zvära horúcim vzduchom.

SKLADBA

Horná strana	Polypropylénová fólia
Pozdĺžny okraj	Polypropylénová fólia
Krycia hmota	POCB (polyolefín-copolymer-bitumen)
Nosná vložka	PES rohož + sklenená mriežka 255 g/m ²
Spodná strana	Snímateľná PE fólia

ROZMERY

Hrúbka	mm	3,5 ± 0,2
Šírka pozdĺžneho okraja	mm	130
Šírka kotúča	cm	100
Dĺžka kotúča	m	10

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosť	Skúša sa podľa	Jednotka	Hodnota
Max. sila ťahu, pozdĺžne/priečne	STN EN 12311-1	N/5cm	1185/1000 (±15%)
Ťažnosť, pozdĺžne/priečne	STN EN 12311-1	%	30/30 (±15%)
Ohybnosť pri nízkych teplotách	STN EN 1109	°C	-20
Odolnosť proti tečeniu pri zvýš. teplote	STN EN 1110	°C	+140
Vodotesnosť pri 400 kPa/24h	STN EN 1928(B)	–	vyhovuje
Reakcia proti prerazeniu klincom	STN EN 12316-2	N	400
Reakcia proti statickému zaťaženiu	STN EN 127 30	kg	20
Rozmerová stálosť	STN EN 1107-2	%	0,1
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	--	trieda E

BALENIE

Počet kotúčov na palete	kus	18
Plocha na palete	m ²	180
Hmotnosť inf.	kg/m ²	3,5
Hmotnosť kotúča inf.	kg/kotúč	32

CE CERTIFIKÁT:

Certifikáty vnútropodnikovej kontroly č. : 0958 – CPD – DK016/1