

Icopal Primer Classic 9 kg

TEKUTÝ OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

POPIS VÝROBKU:

Objem balenia: 9 kg



OBLASŤ POUŽITIA:

Tekutá asfaltová hmota, určená na vytváranie penetračných náterov betónových podkladov, omietok, betónových základov, pri aplikácii asfaltových pásov a rôznych druhov asfaltových hmôt. Vo viacerých vrstvách je možné použiť na vytváranie izolácií podlažia, stien, soklov a pri iných konštrukciách budov proti zemnej vlhkosti a na miestach, kde nepôsobí tlaková voda.

APLIKÁCIA:

Penetráciu treba vytvoriť pred aplikáciou hydroizolácie z klasických asfaltovaných pásov, nataviteľných asfaltovaných pásov, modifikovaných asfaltovaných pásov, alebo hydroizolácie na báze tekutých asfaltov. Penetrácia sa vytvára aj pri lepení rôznych stavebných hmôt za studena pomocou tekutých asfaltových lepiacich hmôt alebo samolepiacich asfaltovaných pásov a asfaltových fólií. Nanáša sa na suchý podklad kefou alebo maliarskym štetcom. Podklad musí byť dokonale čistý, zbavený prachu a iných nečistôt. Nanášanie ďalších povlakových vrstiev na penetrovaný povrch je možné len po odparení rozpúšťadla.

SKLADOVANIE:

Tento výrobok je balený na stojato na paletách. Výrobok musí byť skladovaný na stojato pod krytým prístreškom mimo dosahu zdrojov tepla. Odporúča sa používať rukavice a okuliare. Zákaz fajčenie.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE:

Karta bezpečnostných údajov

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Hustota pri 20°C		g/cm ³	0,95
Obsah riedidla		%	45 - 50
Obsah popoľa		%	0
Bod vzplanutia		°C	> 31
Doba schnutia pri 23 °C a 55% relatívnej vlhkosti		h	3
Teplota spracovateľnosti		°C	≥ + 5
Informatívna spotreba		kg/m ²	0,4

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Objem balenia	kg	9
Počet plechoviek na palete	ks	64
Hmotnosť palety (informatívna)	kg	660