

Silver Primer Speed SBS

STRIEBORNÝ ANTIKORÓZNY RÝCHLOSCHNÚCI ASFALTOVÝ LAK

POPIS VÝROBKU:

Objem balenia: 17,5 l

OBLASŤ POUŽITIA:

Strieborný antikorózný rýchloschnúci asfaltový lak modifikovaný SBS kaučukom, spája vlastnosti reflexného laku a penetračného náteru. Je určený na regeneráciu, obnovenie a konzervovanie rôznych povrchov. Vytvára strieborný dekoratívny povrch so zvýšenou odolnosťou proti starnutiu a zároveň tenkú hydroizolačnú vrstvu.



APLIKÁCIA:

Používa sa na penetráciu a lakovanie vrchných povlakov strešných krytín z asfaltovaných pásov, plechu, eternitu a asfaltových vlnitých dielcov, ďalej betónových, oceľových a liatinových podkladov. Je vhodný na ochranu a regeneráciu zostarnutých a popraskaných asfaltovaných pásov, skorodovanej plechovej krytiny, strešných eternitových dielcov, popraskaných a znečistených betónových prvkov, rôznych nových betónových prvkov, kovových oplotení, pletív a stĺpov a korodujúcich nádrží na vodu a nebezpečných látok. Výnimočné technické parametre výrobku zaručujú vynikajúcu penetráciu aj pri jeho aplikácii len v jednej vrstve a vytvorenie strieborného reflexného povrchu odrážajúceho až 60 % slnečného žiarenia. Nanáša sa v studenom neriedenom stave na čistý, suchý a odmastený podklad štetcom, kefou, alebo valčekom. Aplikácia výrobku je možná aj striekaním.

VLASTNOSTI:

Predlžuje životnosť asfaltovaných pásov o viac ako 50%
Zvyšuje mechanickú odolnosť povrchu asfaltovaného pásu o 40% na dobu 5 rokov (chráni pás proti opadávaní posypu a vyplňa mikrotrhliny)
Znižuje teplotu v podkrovných priestoroch
Nie je škodlivý pre životné prostredie
Je vysoko odolný proti poveternostným a chemickým vplyvom

SKLADOVANIE:

Tento výrobok je balený na stojato na paletách. Výrobok musí byť skladovaný na stojato pod krytým prístreškom mimo dosahu zdrojov tepla. Odporúča sa používať rukavice a okuliare. Počas práce je zakázaná práca s otvoreným ohňom a fajčenie.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE:

Karta bezpečnostných údajov

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Hustota pri 20°C	g/cm ³	0,92
Obsah riedidla	%	≥ 40
Obsah popoľa	%	0
Bod vzplanutia	°C	> 60
Doba schnutia pri 23 °C a 55% relatívnej vlhkosti	h	< 8
Bod mänutia asfaltovej vrstvy po odparení rozpúšťadla	°C	≥ 90
Teplota spracovateľnosti	°C	≥ - 5
Informatívna spotreba	kg/m ²	0,08 - 0,28

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Objem balenia	kg	17,5
Počet plechoviek na palete	ks	33
Hmotnosť palety (informatívna)	kg	700